

PENGARUH PENAMBAHAN *FLY ASH* TERHADAP KUAT TEKAN
MORTAR SEMEN TIPE *PORTLAND COMPOSITE CEMENT (PCC)* DENGAN
PERENDAMAN DALAM LARUTAN ASAM

Skripsi



Oleh

Yani Maretisa

No. Bp 0810411017

JURUSAN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

PENGARUH PENAMBAHAN *FLY ASH* TERHADAP KUAT TEKAN
MORTAR SEMEN TIPE *PORTLAND COMPOSITE CEMENT (PCC)* DENGAN
PERENDAMAN DALAM LARUTAN ASAM

Oleh

Yani Maretisa

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains
pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Andalas

JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Semen	4
2.2 Proses Pembuatan Semen	5
2.2.1 Bahan	5

2.2.2 Pembuatan Semen.....	5
2.3 Sifat Fisika Semen	6
2.4 <i>Portland Composite Cement (PCC)</i>	10
2.5 Mortar.....	10
2.6 <i>Fly Ash</i>	12
2.7 <i>Total Dissolve Solid (TDS) dan Total Suspended Solid (TSS)</i>	13
2.8 <i>Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS)</i>	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	16
3.2 Alat dan bahan yang digunakan	16
3.3 Prosedur Penelitian	16
3.3.1 Pembuatan semen.....	16
3.3.2 Pembuatan larutan H ₂ SO ₄	17
3.3.3 Pembuatan mortar	17
3.3.4 Uji kuat tekan mortar	18
3.3.5 Pengukuran pH	19
3.3.6 Penentuan TSS larutan perendam.....	19
3.3.7 Penentuan TDS larutan perendam	19

3.3.8 Penentuan Logam Terlarut dalam Larutan Perendam Mortar	20
3.4 Pengolahan Data.....	20
BAB IV HASIL DAN DISKUSI	21
4.1 PengukuranKuatTekan.....	21
4.2 Pengukuran pH	23
4.3 <i>Total Suspended Solid (TSS)</i>	24
4.4 <i>Total Dissolve Solid (TDS)</i>	25
4.5 Penentuan Kadar LogamdenganAAS	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi pembuatan semen	17
Tabel 2 Komposisi pembuatan mortar	17
Tabel 3 SNI Kuat Tekan Mortar	31
Tabel 4 Hasil Pengukuran Kuat Tekan	32
Tabel 5 Hasil Pengukuran pH	33
Tabel 6 Hasil Pengukuran <i>TSS</i>	34
Tabel 7 Hasil Pengukuran <i>TDS</i>	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses pembuatan semen.....	6
Gambar 2. Bagan hasil pengukuran kuat tekan(kg/m ²) Vs lama perendaman	21
Gambar 3. Bagan hasil pengukuran pH Vs lama perendaman	23
Gambar 4. Bagan TSS Vs lama perendaman.....	24
Gambar 5. Bagan TDS Vs lama perendaman	25
Gambar 6. Bagan kadar penambahan <i>fly ash</i> (%) Vs kadar logam terlarut (ppm)dengan perendaman selama 3 hari.....	26
Gambar 7.Bagan kadar penambahan <i>fly ash</i> (%) Vs kadar logam terlarut (ppm)dengan perendaman selama 7 hari dalamakuades	36
Gambar 8.Bagan kadar penambahan <i>fly ash</i> (%) Vs kadar logam terlarut (ppm)dengan perendaman selama 7 hari dalam asam	36
Gambar 9.Bagan kadar penambahan <i>fly ash</i> (%) Vs kadar logam terlarut (ppm)dengan perendaman selama 28 hari dalamakuades	37
Gambar 10.Bagan kadar penambahan <i>fly ash</i> (%) Vs kadar logam terlarut (ppm)dengan perendaman selama 28 hari dalam asam	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	0
LAMPIRAN II	1
LAMPIRAN III	2
LAMPIRAN IV	3
LAMPIRAN V	4
LAMPIRAN VI	5
LAMPIRAN VII	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semen berasal dari kata “*caementum*” yang berarti bahan perekat. Semen merupakan senyawa/zat pengikat hidrolis yang terdiri dari senyawa C-S-H (kalsium silikat hidrat) yang apabila bereaksi dengan air akan dapat mengikat bahan-bahan padat lainnya, membentuk satu kesatuan massa yang kompak, padat dan keras.¹ Saat ini semen merupakan bahan pokok yang digunakan dalam konstruksi, dan untuk itu tersedia berbagai tipe semen dengan karakterisasi masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan semen yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan jenis konstruksi yang akan dilakukan. Ada tipe semen yang sesuai digunakan untuk lokasi bangunan yang mempunyai kandungan sulfat yang tinggi, kandungan sulfat sedang, panas hidrasi rendah, panas hidrasi tinggi atau mungkin juga konstruksi di daerah panas dan kering. Ada beberapa jenis semen yang dijual di pasaran yang diproduksi oleh PT Semen Padang, salah satunya adalah *PCC (Portland Composite Cement)*.

Portland Composite Cement (PCC) adalah bahan pengikat hidrolis

hasil penggilingan bersama-sama klinker semen *Portland* dan gipsum dengan satu atau lebih bahan anorganik. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (*blast furnace slag*), pozolan, senyawa silikat, dengan kadar total bahan anorganik 6 % – 35 %.²

Keunggulan semen tipe *PCC* adalah mudah penggerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak, menghasilkan permukaan plesteran dan beton yang halus, kedap air, tahan terhadap serangan sulfat, mempunyai kuat tekan yang tinggi sehingga bangunan/konstruksi menjadi tahan lama. Dari hasil penelitian diperoleh perendaman dalam H_2SO_4 menyebabkan kuat tekan mortar semen mengalami penurunan.³

Mortar yang merupakan campuran antara semen, pasir dan air dengan perbandingan tertentu terbukti bisa ditingkatkan kuat tekannya dengan penambahan *fly ash*. *Fly ash* yang merupakan limbah industri yang berbahan bakar batubara dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan klinker dan ditambahkan dalam pembuatan semen sebagai bahan aditif.⁴ Pemilihan *fly ash*

didasarkan pada kandungan utamanya yang merupakan raw material pembuatan semen yaitu SiO_2 dan CaO . Disamping itu juga mengandung MgO , Fe_2O_3 , Al_2O_3 dan senyawa –senyawa organik serta logam-logam berat. Jika tidak diolah lebih lanjut, *fly ash* dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. *Fly ash* dapat mengkontaminasi air tanah dengan kandungan pengotor seperti arsenik, barium, berillium, boron, cadmium, komium, thallium, selenium, molibdenum dan merkuri. Jadi, penggunaan *fly ash* pada penelitian ini akan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari limbah industri berbahan bakar batu bara.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penambahan *fly ash* terhadap kuat tekan mortar semen tipe *PCC* dengan perendaman dalam H_2SO_4 dengan memvariasikan lama perendaman dalam H_2SO_4 selama 3, 7, dan 28 hari.

Selama perendaman kemungkinan besar akan ada mineral yang berasal dari mortar yang larut ke dalam larutan perendam yaitu H_2SO_4 . Untuk itu dilakukan pengujian terhadap mineral yang diduga akan larut dengan *AAS* (*Atomic Absorption Spectroscopy*), selain itu ditentukan juga zat padat terlarut atau *Total Dissolve Solid (TDS)* dan yang tersuspensi atau *Total Suspended Solid (TSS)*, serta pH larutan perendam. Dengan penelitian ini diharapkan limbah *fly ash* dapat dimanfaatkan untuk menghemat penggunaan klinker dalam jumlah tertentu untuk mengurangi biaya produksi pembuatan semen tipe *PCC*.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *fly ash* terhadap sifat kuat tekan pada mortar semen tipe *PCC*, serta pH, *TSS*, *TDS* dan kadar logam terlarut (Fe, Ca dan Mg) dari larutan perendam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memanfaatkan limbah *fly ash* untuk menghemat penggunaan klinker
2. Mempelajari pengaruh lama perendaman mortar di dalam H_2SO_4 terhadap kuat tekan mortar semen

3. Mempelajari pengaruh lama perendaman mortar terhadap pH, zat padat terlarut, zat padat tersuspensi dan ion-ion yang terlarut ke dalam larutan perendam mortar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat melakukan penelitian ini adalah:

1. Limbah *fly ash* bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan semen tipe PCC
2. Bisa diketahui apakah semen yang telah ditambahkan *fly ash* memenuhi nilai kuat tekan minimal sesuai standar SNI (Lampiran II) dengan perendaman dalam H_2SO_4 pH 4,5 sebagai gambaran untuk daerah rawa gambut dan hujan asam

